

חידוש ושימור עץ <

STRIPEX-L®

THE ONE DAY DECK

מקלף צבעי עץ

תכונות

מראה	גיל צמיגי אדמדם נוזלי
משקל סגולי	1.1
נקודת רתיחה	212°F - 110°C
נקודת קפיאה	32°F - 0°C
PH	13.0<
נקודת התלקחות	N/A
תכולת VOC	0.37LBS/G/44.4G/L
צמיגות	N/D
חיי מדף	24 חודשים
כיסוי (תיאורטי)	עד 30 מ"ר

Stripex-L® מסיר כל סוג של שמן וגימור לטקס נפוצים כולל צבעים מוצקים ושקופים למחצה. השתמש ב-Stripex-L® להחזרת העץ לצבעו הטבעי ולהכנת משטחים לציפוי מחדש.

מאפיינים

1. נוסחה מבוססת מים
2. מסיר במהירות גימורי עץ מבוססי שמן מים, מנקה עץ דהוי, כתמי מים, עובש וטחב.
3. משחזר את היופי הטבעי של העץ

יתרונות

1. מתכלה
2. מתנקה במים
3. קל לשימוש
4. בטוח לשימוש בסביבת פרחים ושיחים, במידה והורטבו לפני השימוש.

שימושים נפוצים

המוצר Stripex-L® מבית Bio-Wash הוכח כחומר המסיר ביעילות צבעי אטימה מבוססי שמן, צבעים שקופים למחצה מבוססי פיגמנט, כמו גם עץ דהוי ומאפיר, טחב, עובש, כתמי טאנין וכתמי מים. הנוסחה המבוססת על מים אינה מזיקה לצמחייה סמוכה (במידה והורטבה מראש) והיא קלה ומהירה לניקוי.

ניתן לשימוש על:

1. משטחי עץ (דק)
2. גדרות עץ
3. מסילות עץ
4. חיפוי עץ
5. בתי עץ

הטכנולוגיה

חברת נפייר (Napier) עוסקת בפיתוח חלופות ידידותיות לסביבה ובטוחות לעובד, לכימיקלים הקשים ולעתים אף הרעילים המשמשים את תעשיית הציפויים. נפייר מחזיקה בפטנטים רבים עבור המוצרים החדשניים אותם פיתחה.



גגות | רעפים | פרגולות | דקים | גלריות | גדרות | בתי עץ | צימרים | מחסנים | חיפויים

עיועצה
המרכז המוביל בישראל לעץ
www.eza.co.il | info@eza.co.il

סניף דהים: את עקרון 2000, צומת ביל"ו, 08-9376555
סניף מרכז: רח' החרש 10 אזור התעשייה ב', נווה
נאמן, הוד השרון, 09-7444766 סניף צפון: כביש
חדרה עפולה, חדרה (מול מתנה 80), 04-6178555

THE ONE DAY DECK

מקלף צבעי עץ

עזרה ראשונה

במקרה של מגע עם העור או העיניים, יש לשטוף במים נקיים למשך 30 דקות. אם נבלע מהחומר, יש לשתות מיץ פירות ולפנות לקבלת טיפול רפואי.

סילוק

יש לסלק את שאריות החומר בהתאם לתקנות הגנת הסביבה התקפות. יש לנטרל את החומר בעזרת חומצה מדוללת או חומצת לימון (חומץ).

עצות לשימוש

Stripex-L® יסיר כל גימור שמן ולטקס רגיל ממשטחי עץ, כולל צבעים וצבעים שקופים למחצה. לצבעים חדשים או צבעי עץ במצב טוב, יש להשתמש ב-Stripex-L® טהור. ניתן לדלל במידת מה לשימוש על צבעים דהויים במיוחד ובהתזה. במקרה של מספר שכבות של צבע שמן או לטקס, יש לחזור שנית על התהליך.

משטחי עץ דהויים במיוחד עשויים להראות סיביים לאחר שטיפה ב-Stripex-L®. שפשוף מיידי עם כיוון סיבי העץ יסיר את הסיבים החופשיים. **עצים עשירים בטאנין עשויים להתכוות בעת הטיפול. התופעה זמנית בלבד.** השימוש ב-Stripex-L® לפני יישום שכבת צבע יסייע בחדירה אחידה של הצבע. יש להשתמש ב-**Stain Prep™** לנטרול המשטח לפני הצביעה. התוצאה תהיה גימור אחיד וטבעי יותר, אשר יחזיק לתקופה ארוכה יותר.

אחריות

אחריות היצרן והמשווק בכפוף לכל כתב אחריות מפורש מוגבל אך ורק להחלפתו של כל מוצר המוכח כפגום. תביעות יש להגישה תוך שנה אחת מיום הקנייה תוך הצגת נוכחת קנייה. היצרן והמשווק אינם נושאים בכל אחריות לפגיעה, עלות עבודה או נזק ישיר, אקראי או עקיף כלשהו.

איזור בדיקה

תמיד יש להכין אזור בדיקה במיקום נסתר לפני יישום מלא. כך תוכלו לבחון את ביצועי המוצר והתאמתו למצע.

הכנות

על משטחי היישום להיות יבשים. Stripex-L® עשוי לפגוע במשטחי מתכת חשופים או במשטחים צבועים. יש להרטיב צמחייה סמוכה לפני השימוש. מגע ישיר עם Stripex-L® עשוי לצרוב עלווה, אך שטיפת שאריות החומר לא יגרום נזק לצמחים או לשורשים. יש לנער את מיכל ה-Stripex-L® לפני השימוש.

אופן היישום

יש ליישם באמצעות מברשת או רולר בצורה אחידה ובכמות נדיבה עד לכיסוי משטח העץ. יש ליישם באופן אנכי מלמעלה למטה. אין לאפשר ל-Stripex-L® להתייבש על העץ. יש ליישם בצל.

המתנה

יש לאפשר ל-Stripex-L® לרכך או להמיס את הציפוי. מרבית היישומים יידרשו המתנה של כ-15 עד 30 דקות. כאשר המוצר מוכן, שאריות הציפוי יישטפו בקלות. יש לשפשף בעדינות במקומות הנדרשים. יש להשתמש במברשת קשיחה. יש לעבוד עם כיוון סיבי העץ כדי למזער תופעות של "הרמת סיבים" במשטחי העץ. יש לשטוף את עץ בעזרת מים תוך שימוש בצינור גינה או במכשיר לחץ מים.

כיסוי

עד 30 מ"ר לגלון, תלוי בסוג הציפוי.

אזהרות

יש להמנע מבליעת החומר או ממגע עם העור או העיניים. יש להשתמש בציוד הגנה אישי. בעת התזת החומר, משטחי היישום חלקים במיוחד.

גגות | רעפים | פרגולות | דקים | גלריות | גדרות | בתי עץ | צימרים | מחסנים | חיפויים